

# ELASTOTET PRIMER VL

## PRODUKT

Primer VL ist ein flüssiger Primer zur Verbesserung der Haftung mehrerer ELASTOTET-Produkte auf porösen Untergründen.

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Vorbehandlung von mineralischen Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Leichtbeton.
- Vorbehandlung von Holzuntergründen
- Bodenanwendungen in Kombination mit Polyurethanbeschichtungen

## ANWENDUNG

Der Untergrund sollten sauber, fest, trocken und staub- und fettfrei sein. Bewahren Sie die Verpackung bis zum Gebrauch gut verschlossen auf. Verwenden Sie Primer VL nicht direkt aus der Originalverpackung. Gießen Sie so viel Grundierung in ein sauberes Glas oder eine Dose, wie innerhalb von 30 Minuten verbraucht werden kann, und verschließen Sie die Originaldose sofort wieder fest. Verwenden Sie zum Auftragen von Primer VL immer einen sauberen Pinsel. Primer nur so auf die Klebefläche auftragen, dass der Primer eine durchgehende Schicht oder einen Film bildet. Die Grundierung sollte dünn aufgetragen werden. Primer VL nicht auf bereits getrockneten Primer auftragen. Die Anwendungstemperatur kann von +5°C bis +30°C variieren.

Die Mindesttrocknungszeit des Primers beträgt:

- ELASTOTAN: 60 Minuten bis maximal 24 Stunden. Die grundierete Oberfläche muss zum Zeitpunkt des Auftragens klebfrei sein.
- EB, ELASTOSEAL PU, LASTOFLEX PU, ELASTOTET-F, ELASTOTET F-3K: 15 Minuten bis maximal 3 Stunden.

Tragen Sie nicht mehr Primer auf, als in der maximalen Trockenzeit versiegelt werden kann.

Vermeiden Sie den Kontakt mit den gereinigten und grundierten Oberflächen, da fettige Finger zu einer schlechten Haftung führen können. Auch Kondensation kann die Haftung negativ beeinflussen. Es wird nicht empfohlen, die Grundierung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. bei Nebel, zu verwenden und die Fugen abzudichten.

**TECHNISCHE DATEN**

Trockengehalt 45%  
Relative Dichte 1,02 g/ml  
Gebinde 1 & 0,5 kg Dose

**REICHWEITE**

Die Reichweite beträgt 8-10 m<sup>2</sup> pro Kg.  
Für Bodenbeläge auf Beton beträgt der Verbrauch ca. 200 g/m<sup>2</sup>.

**Lagerbeständigkeit**

Primer VL kann 6 Monate in einem geschlossenen (ungeöffneten) Behälter an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden.

**WARNHINWEISE:**

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist nur ein Hinweis und in keiner Weise bindend, insbesondere in Bezug auf die Verletzung oder Beeinträchtigung von Rechten Dritter durch die Verwendung unserer Produkte. ELASTOTET GARANTIERT, DASS IHRE PRODUKTE DEN VERKAUFVORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN. Diese Informationen dürfen keinesfalls als Ersatz für erforderliche vorherige Tests verwendet werden, die allein sicherstellen können, dass ein Produkt für eine bestimmte Verwendung geeignet ist. Die Benutzer werden gebeten, zu überprüfen, ob sie im Besitz der neuesten Version dieses Dokuments sind, und ELASTOTET steht ihnen zur Verfügung, um zusätzliche Informationen bereitzustellen.